

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ przetargu „Dostawa kruszywa łamanego – dolomitu dla gminy Rzgów”. Znak postępowania: GK 271/6/20

Gmina Rzgów, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień odnośnie poniższych zapytań do treści SIWZ:

Pytanie nr 1 - Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału ze skały „wapień dolomityczny” o poniższych parametrach?

a. Kruszywo 4/31,5 wg PN-EN 13242

Cecha		Wartość deklarowana										
Kod identyfikacyjny		Kruszywo grube 4-31,5 mm (4-31,5/W/13043)										
Wymiar ziarna		4/31,5										
Uziarnienie		G _c 90/15										
Tolerancja uziarnienia		G _{20/17,5}										
Wskaźnik płaskości	FI	FI ₂₀										
Wskaźnik kształtu	SI	SI ₂₀										
Gęstość ziarn, ρ _a ρ _{rd} ρ _{ssd}	[Mg/m ³]	2,71 2,67 2,69										
Ziarna przekruszone		C _{100/0}										
Przyczepność do spoiw bitumicznych	[%]	po 6 h 80					po 24 h 60					
Odporność na rozdrabnianie	LA	LA ₂₅										
Odporność na polerowanie	PSV	PSV ₄₄										
Odporność na ścieranie powierzchniowe	AAV	AAV ₁₀										
Odporność na ścieranie	M _{DE}	M _{DE} 20										
Szok termiczny I V _{LA}	[%]	0,8 1,6										
Promieniotwórczość naturalna f _{1 max} f _{2 max}	Bq/kg	≤ 1 ≤ 200										
Uwalniane metale ciężkie	[mg/l]	Cd <0,2	Cr <0,5	Cu <0,5	Ni <0,5	Pb <0,5	Zn <2,0	Ba <2,0	As <0,1			
Mrozoodporność	F, [%]	F ₁										
Mrozoodporność w soli	[%]	≤ 6										
Skład chemiczny	[%]	SiO ₂ < 2	TiO ₂ < 0,10	Al ₂ O ₃ 0.61	Fe ₂ O ₃ 0.24	MnO < 0.1	MgO < 1	CaO 54.11	Na ₂ O 3.91	K ₂ O < 1	P ₂ O ₅ < 0.1	SO ₃ 0.13

Informacje dodatkowe

Nasiakliwość	[%]	WA ₂₄₁
Zawartość pyłów	f, [%]	f ₂
Lekkie zanieczyszczenia	m _{LPC} [%]	m _{LPC} 0,1
Zanieczyszczenia organiczne		barwa jaśniejsza
Opis petrograficzny		Kruszywo naturalne, kruszone ze skały osadowej, barwy jasnoszarej. Wapień dolomityczny. Tekstura masywna, bezładna.

b. Kruszywo 31,5/63 wg PN-EN 13242

Cecha		Wartość deklarowana								
Kod identyfikacyjny wyrobu		Kruszywo grube 31,5-63 mm (31,5-63/WM/13242)								
Wymiar ziarna		31,5/63								
Uziarnienie		G _c 85-15								
Tolerancja uziarnienia		GT _c 25/15								
Wskaźnik płaskości	FI	FI ₂₀								
Wskaźnik kształtu	SI	SI ₂₀								
Gęstość ziarn,										
ρ _a	[Mg/m ³]	2,74								
ρ _{rd}		2,71								
ρ _{ssd}		2,69								
Zawartość pyłów	f, [%]	f ₂								
Ziarna przekruszone		C _{90/3}								
Odporność na rozdrabnianie	LA	LA ₂₅								
Nasiakliwość	[%]	≤ 1								
Siarczany	AS, [%]	AS _{0,2}								
Zawartość siarki	[%]	S ₁								
Składniki wpływające na wiązanie i twardnienie cementu										
- zwiększenie czasu wiązania	[min]	≤ 120								
- względna wytrzymałość na ściskanie	[%]	≥ 80								
Odporność na ścieranie	M _{DE}	M _{DE} 20								
Promieniotwórczość naturalna										
f _{1 max}	Bq/kg	≤ 1								
f _{2 max}		≤ 200								
Ługowane metale ciężkie	[mg/l]	Cd	Cr	Cu	Ni	Pb	Zn	Ba	As	
		<0,2	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<2,0	<2,0	<0,1	
Mrozoodporność	F, [%]	F ₁								
Mrozoodporność w soli	[%]	≤ 6								

Informacje dodatkowe

Zanieczyszczenia organiczne		barwa jaśniejsza									
Opis petrograficzny		Kruszywo naturalne, kruszone ze skały osadowej, barwy jasnoszarej. Wapień dolomityczny. Tekstura masywna, bezładna.									
Skład chemiczny	[%]	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅
		< 2	< 0,10	0,61	0,24	< 0,1	< 1	54,11	3,91	< 1	< 0,1
											SO ₃
											0,13

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innego materiału niż DOLOMIT.

Pytanie nr 2 :

Czy Zamawiający dopuszcza realizację całości zamówienia pojazdami samowyładowczymi - ciągnik siodłowy plus naczepa - o DMC 40 ton i ładowności ok. 26,5 tony?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza realizację całości zamówienie pojazdami samowyładowczymi - ciągnik plus naczepa - o DMC 40 ton i ładowności ok 26,5 tony.

Podpisał:

Z upoważnienia burmistrza Rzgowa
Zastępca burmistrza Rzgowa
-/ Małgorzata Różga